

# НОВЫЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СВЕРХПРОВОДНИК $\text{Bi}_1\text{Ca}_1\text{Sr}_{0,7}\text{Al}_{0,5}\text{Cu}_4\text{O}_y$

*К.С.Александров, А.Д.Васильев, С.А.Звегинцев,  
М.И.Петров, Б.П.Хрусталев*

В керамическом соединении  $\text{Bi}_1\text{Ca}_1\text{Sr}_{0,7}\text{Al}_{0,5}\text{Cu}_4\text{O}_y$  обнаружены фазы с температурами сверхпроводящего перехода 104 К и 75 К. Приведены результаты измерений зависимостей сопротивления и намагниченности образцов от температуры.

После открытия высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП) <sup>1</sup>, начались интенсивные поиски новых соединений с ВТСП. Во всех ВТСП, известных авторам к настоящему моменту времени, кристаллическая решетка формируется редкоземельным элементом. Нами синтезирована сверхпроводящая керамика, не содержащая редкоземельного элемента.

Синтез проводился по стандартной керамической технологии, исходными компонентами служили окислы и карбонаты соответствующих элементов, взятые в пропорциях, отвечающих соединению  $\text{Bi}_1\text{Ca}_1\text{Sr}_{0,7}\text{Al}_{0,5}\text{Cu}_4\text{O}_y$ . Готовые образцы имеют черный цвет, шлиф обладает металлическим блеском.




Рис. 1. Демаэграмма  $\text{Bi}_1\text{Ca}_1\text{Sr}_{0,7}\text{Al}_{0,5}\text{Cu}_4\text{O}_y$




Рис. 2. Зависимость падения напряжения на образце от температуры при измерительных токах

1 – 14 мА, 2 – 8,5 мА, 3 – 4,2 мА

Компоненты исходной смеси идентифицированы для контроля рентгеноискательными методами. Демаэграмма мелкокристаллического образца получена на монохроматизированном  $\text{Cu} K_\alpha$  – излучении в дифрактометре ДРОН-2. В соответствующем спектре (рис. 1) никаких исходных компонентов, за исключением  $\text{CuO}$ , не обнаружено. В начале спектра ( $2\theta \approx 6^\circ$ ) присутствуют две сильные линии, соответствующие межплоскостным расстояниям

$d_1 = 15,36 \text{ \AA}$  и  $d_2 = 14,32 \text{ \AA}$ . Относительно большие межплоскостные расстояния и вероятная низкая симметрия кристаллов осложняют на данном этапе интерпретацию спектров.

Сопротивление образцов измерялось четырехточечным методом. При комнатной температуре удельное сопротивление  $\rho \approx 2,4 \cdot 10^{-3} \text{ Ом} \cdot \text{см}$ . На рис. 2 приведены температурные зависимости напряжения на образце при различных измерительных токах ( $I$ ). При  $T > 110 \text{ K}$  зависимость  $\rho(T)$  имеет металлический характер. В интервале температур ( $60 \div 75 \text{ K}$ ) наблюдается переход в сверхпроводящее состояние. Температура начала перехода  $T_{c1}$  слабо зависит от измерительного тока и составляет  $\approx 75 \text{ K}$ . Температура достижения аппаратурного нуля понижается при увеличении  $I$ . При малых измерительных токах ширина перехода  $\Delta T \approx (8 \div 10) \text{ K}$ . При  $104 \text{ K}$  на зависимости  $\rho(T)$  наблюдается аномалия, показанная на вставке к рис. 2 в увеличенном масштабе. Мы полагаем, что в образце существует фаза с температурой сверхпроводящего перехода  $104 \text{ K}$ .




Рис. 3. Зависимость магнитного момента образца от температуры в поле 3 Э

Наличие двух фаз с  $T_{c1} \approx 75 \text{ K}$  и  $T_{c2} \approx 104 \text{ K}$  подтверждается результатами магнитных измерений (рис. 3). Магнитный момент измерялся во внешнем поле  $H = 3 \text{ Э}$ . При  $T < 75 \text{ K}$  образец показывает ярко выраженное диамагнитное поведение, характерное для сверхпроводников. Петля гистерезиса при  $T < 75 \text{ K}$  типична для ВТСП. Убедительным подтверждением наличия фазы с  $T_{c2} \approx 104 \text{ K}$  является диамагнитный вклад в зависимость  $M(T)$  при температурах от  $75 \text{ K}$  до  $104 \text{ K}$ . Относительный объем этой фазы, оцененный из магнитных измерений, не превышает нескольких процентов. Тем не менее, ее вклад хорошо заметен как на зависимости  $M(T)$ , так и на зависимости  $\rho(T)$ . При  $T > 104 \text{ K}$  образец слабо парамагнитен, что, скорее всего, связано с наличием фазы  $\text{CuO}$ .

Таким образом, приведенные выше результаты позволяют утверждать, что новое соединение  $\text{Bi}_1\text{Ca}_1\text{Sr}_{0,7}\text{Al}_{0,5}\text{Cu}_4\text{O}_y$  обладает фазами с температурами сверхпроводящего перехода  $104 \text{ K}$  и  $75 \text{ K}$ .

#### Литература

1. Bednorz J.G., Müller K.A. Z. Phys., B64, 1986, B64, 189.

Институт физики им. Л.В.Киренского

Сибирское отделение Академии наук СССР

Поступила в редакцию

6 апреля 1988 г.