


НОВАЯ МЕТАСТАБИЛЬНАЯ СТРУКТУРА В АМОРФНОМ СПЛАВЕ $\text{Fe}_{85}\text{B}_{15}$ ПОСЛЕ ИОННОЙ БОМБАРДИРОВКИ

А.Л.Пивоваров, С.П.Ченакин, В.Т.Черепин

Методом электронографии изучена структура аморфного сплава $\text{Fe}_{85}\text{B}_{15}$, облученного ионами Ar^+ , 5 кэВ с дозами $> 10^{19} \text{ см}^{-2}$. Обнаружено формирование новой аморфной структуры с большими по сравнению с необлученным сплавом межатомными расстояниями.

Бомбардировка аморфных сплавов (АС) газовыми ионами в широком диапазоне энергий и доз облучения не приводит, как правило, к их кристаллизации¹. Частичная кристаллизация АС $\text{Fe}_{80}\text{B}_{20}$ с выделением α -Fe наблюдалась в работе² после облучения сплава ионами He^+ , 40 кэВ с дозами $5 \cdot 10^{17} - 3 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-2}$.



Электронограмма аморфного сплава $\text{Fe}_{85}\text{B}_{15}$ (a) в исходном состоянии, (б) после облучения ионами Ar^+ 5 кэВ с дозой 10^{19} см^{-2}

В данной работе обнаружено образование в АС в результате ионной бомбардировки новой метастабильной аморфной структуры и кристаллической фазы, возникающей при ее распаде.

Лента АС $\text{Fe}_{85}\text{B}_{15}$ толщиной 30 мкм получена закалкой расплава на вращающемся колесе. Образцы АС, находящиеся при комнатной температуре, бомбардировали пучком ионов Ar^+ (диаметр 2 мм) с энергией 5 кэВ и плотностью тока $0,3 \text{ mA} \cdot \text{см}^{-2}$ в безмасляном вакууме $4 \cdot 10^{-5} \text{ Па}$ под углом 30° к поверхности. Для обеспечения теплоотвода фольги АС крепились на медной подложке. Температура поверхности АС в области ионного облучения, измеренная с помощью хромель-копелевой термопары, не превышала 60°C при данной плотности тока. Структуру облученных образцов изучали в электронографе ЭМР-100 на просвет. Образцы для электронографии готовили следующим образом: после бомбардировки с дозой 10^{19} см^{-2} облученную поверхность покрывали лаком и проводили электролитическое утонение фольги с обратной необлученной стороны.

Электронограмма необлученного АС содержала два диффузных кольца, характерных для аморфного состояния (рис. а). После бомбардировки с дозой $10^{19} \text{ Ar}^+ \cdot \text{см}^{-2}$ возникло новое аморфное состояние, характеризующееся большей разупорядоченностью (более высокой степенью аморфности) и большими (почти на 23%) межатомными расстояниями по сравнению с исходной аморфной структурой, о чем свидетельствовало появление новой системы из двух сильно размытых дифракционных колец меньшего диаметра (рис. б). В серии экспериментов

наблюдалось либо расслоение исходной структуры на две аморфные фазы, относительное количество которых варьировалось, либо практически полное превращение сплава в новую аморфную фазу.

Авторы благодарны Котенко И.Е. за помощь в экспериментах.

Литература

1. *Tyagi A.K. et al. J. Nucl. Mater.*, 1984, 122/123, 732.
2. *Hayashi N., Sakamoto I. Phys. Lett. A*, 1982, 88, 299.

Институт металлофизики
Академии наук Украинской ССР

Поступила в редакцию
10 октября 1989 г.
