

МЯГКАЯ МОДА С ГРАНИЦЫ ЗОНЫ БРИЛЛЮЭНА В СПЕКТРЕ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ ПАРАФАЗЫ

 Hg_2Cl_2 И Hg_2Br_2

*Ч.Барта¹⁾, Б.С.Задохин, А.А.Каплянский,
Ю.Ф.Марков*

На примере несобственных ферроэластиков Hg_2Cl_2 и Hg_2Br_2 впервые для фазовых переходов обнаружено проявление мягкой моды с границы зоны Бриллюэна (ЗБ) в спектре комбинационного рассеяния (СКР) парапазы ($T > T_c$). Особенности СКР указывают на принадлежность его спектру первого порядка, индуцированному структурными нарушениями решетки.

При фазовых переходах в несобственных сегнетоэлектриках и ферроэластиках актуальная мягкая мода соответствует колебаниям решетки с волновым вектором \mathbf{q}_{max} на границе ЗБ высокотемпературной ($T > T_c$) парапазы. Для наблюдения такой моды используются методы нейтронного рассеяния (см., например, [1]). Наблюдение моды с границы ЗБ в оптических спектрах первого порядка в парапазе запрещено правилами отбора по импульсу \mathbf{q} и возможно лишь в феррофазе ($T < T_c$) после переброса точки \mathbf{q}_{max} в центр ($\mathbf{q} = \mathbf{0}$) новой ЗБ феррофазы [2]. В настоящей работе впервые удалось наблюдать мягкую моду с границы ЗБ в СКР в парапазе при $T > T_c$ (на примере несобственных ферроэластиков Hg_2Cl_2 и Hg_2Br_2 [3, 4]). Поведение СКР свидетельствует в пользу интерпретации его как спектра первого порядка, индуцированного статическими или динамическими нарушениями регулярности решетки.

Высокотемпературная фаза Hg_2X_2 ($X = Cl, Br$) – тетрагональная (D_{4h}^{17}), при охлаждении до $T_c = 185K$ (Hg_2Cl_2) и $T_c = 143K$ (Hg_2Br_2) происходит структурный переход в ферроэластическую орторомбическую фазы D_{2h}^{17} . Этот переход изучался в основном методом СКР [3, 4]).

В настоящей работе СКР монокристаллов тетрагональной фазы исследованы при 90° -геометрии рассеяния в поляризованном свете в широкой области температур – от высоких $\sim 400K$ (предел ограничен начинаяющейся возгонкой Hg_2X_2) и до точки T_c фазового перехода. Использование тройного монохроматора ("Spex Ramalog") с Ar-лазером ($\lambda = 4880\text{\AA}$, $W = 500 \text{ мвт}$) позволило детально исследовать область СКР вблизи возбуждающей линии. В результате, в СКР в поляризации в "базисной" плоскости xx , yy , xy был обнаружен слабый (~ 100 раз слабее основного СКР первого порядка парапазы) низкочастотный спектр с характерной температурной зависимостью.

На рис. 1 приведен СКР Hg_2Cl_2 в стоксовой и антостоксовой областях. Наблюдается при Ω_{SM} , частота которого сильно уменьшается при $T \rightarrow T_c^+$. Удалось проследить уменьшение частоты Ω_{SM} от 14 до $4,7 \text{ см}^{-1}$ (см. рис. 2, б); при этом в интервале температур 265 – 195 K квадрат

¹⁾ Институт физики твердого тела, Чехословацкая Академия Наук, Прага.

частоты $\Omega_{SM}^2 \sim (T - T_c)$. При изменении температуры падает интенсивность и меняется форма пика. В некотором среднем интервале температур на высокочастотном спаде Ω_{SM} отчетливо проявляется плечо (стрелки на рис. 1, ϑ), свидетельствующее о наличии в СКР второго пика Ω' . Все указанные выше особенности наблюдались и в СКР Hg_2Br_2 , где при изменении температуры от $T = 350K$ до T_c происходит сдвиг частоты Ω_{SM} от $12,4$ до $5,4 cm^{-1}$.




Рис. 1. Низкочастотный СКР Hg_2Cl_2 при разных температурах: $a - T = 327K$, $b - T = 294K$, $c - T = 274K$, $d - T = 221K$, $e - T = 210K$

Наблюдаемый сдвиг частоты $\Omega_{SM} \rightarrow 0$ при $T \rightarrow T_c^+$ с несомненностью указывает на связь Ω_{SM} с мягкой модой, индуцирующей фазовый переход в Hg_2X_2 . Согласно [3, 4] этот переход $D_{4h}^{17} \rightarrow D_{2h}^{17}$ обусловлен конденсацией колебания поперечной акустической ветви $\omega_{TA}(q)$ на границе ЗБ парафазы в X-точке ЗБ. Отсюда следует, что пик Ω_{SM} связан с колебаниями в X-точке ЗБ. Проявление этих колебаний в СКР первого порядка может быть вызвано нарушениями регулярности решетки. Как известно [5], нарушение трансляционной симметрии решетки ведет к нарушению правил отбора по q и делает возможным появление в спектре колебаний с q из всей ЗБ; при этом в (сплошном) СКР проявляются максимумы функции распределения частот $g(\omega)$.

Квазисплошной характер наблюдаемого СКР (его ширина сравнима с частотой) подтверждает связь спектра с колебаниями из разных точек ЗБ. Мы предполагаем, что в образование особенностей (пиков) СКР и их температурную зависимость доминирующий вклад вносят колебания поперечной "мягкомодовой" акустической ветви $\omega_{TA}(q_{[111]})$ на линии $\Gamma - X$, являющейся наиболее низкой (наименьшая скорость звука) акустической ветвью Hg_2X_2 [6]. На рис. 3 схематически показана эволюция этой ветви при $T \rightarrow T_c^+$, когда $\omega_{TA}(X) \rightarrow 0$. В общем случае $\omega(q)$ имеет два экстремума ($d\omega/dq = 0$), в которых можно ожидать максимума функции $g(\omega)$. Один из них постоянно находится в точке X , с которой связан пик мягкой моды Ω_{SM} в СКР. Видно, что при $T \rightarrow T_c^+$ минимум $\omega(q)$ около X "углубляется", полагая область около X , где $d\omega/dq \approx 0$ (от которой зависит амплитуда максимума $g(\omega)$), сужается.




Рис.2. Температурная зависимость частоты мягкой моды при $M < T_c$ (a), $T > T_c$ (b) и отношения частот (в)




Рис.3. Акустическая ветвь при разных температурах T (a) $> T$ (б) $> T$ (в) (схема)

Это может объяснить наблюдаемое в СКР при $T \rightarrow T_c^+$ уменьшение интенсивности пика Ω_{SM} , а также его сужение. Второй экстремум $\omega(q)$ отвечает меняющемуся с температурой максимуму внутри зоны (рис. 3, б, в). С ним можно связать полосу Ω' в СКР, наблюдавшую в некотором интервале температур. Существование в СКР при высоких температурах только одного относительно узкого пика Ω_{SM} (рис. 1, а), по-видимому, свидетельствует о форме $\omega(q)$, близкой к кривой "а" (рис. 3).

Интересно сравнить поведение мягкой моды Hg_2X_2 в парафазе при $T > T_c$ с поведением ее в феррофазе при $T < T_c$, когда проявление моды в СКР разрешено из-за переброса X в центр ЗБ феррофазы [3, 4]. На рис. 2, а приведена температурная зависимость $\omega_{SM}(T)$ частоты мягкой моды в феррофазе Hg_2Cl_2 по данным [3]. Видно, что при большом удалении от T_c частоты мягкой моды в пара- и феррофазах близки. То же имеет место и для Hg_2Br_2 . Пунктиром на рис. 2, а показано отношение частот мягких мод в ферро- и парафазах ω_{SM}/Ω_{SM} при разных $|T - T_c|$.

Это отношение в некоторой области температур близко к $\sqrt{2}$ – значению, следующему из феноменологической теории Ландау (см. формулу (25) [4]).

Предполагаемая связь СКР со спектром первого порядка таким образом объясняет основные экспериментальные закономерности. Предположение о связи наблюдаемого СКР со спектром второго порядка приводит к слишком низким значениям частоты $\omega_{TA}(X)$ парафазы Hg_2X_2 , плохо согласующимся с данными акустических измерений [6] и СКР, Hg_2X_2 [3, 4]. Природа нарушений решетки Hg_2X_2 , индуцирующих СКР первого порядка, остается неясной. Концентрация их может быть достаточно низкой, так как частота $\omega_{TA}(X)$ по-видимому очень "чувствительна" к факторам, снимающим запрет по q . Это видно из аномально сильного возгорания линии ω_{SM} мягкой моды в СКР феррофазы [3, 4]. Вероятной представляется тепловая структурная природа нарушений – статическая [7] или динамическая, которая может быть ответственна и за часть температурного падения интенсивности СКР при $T \rightarrow T_c^+$.

Авторы признательны И.И. Новаку и В.В. Баптизманскому за предоставленную возможность измерения спектров и Б.З. Малкину и А.А. Кличину за обсуждение.

Физико-технический институт
им. А.Ф.Иоффе
Академии наук СССР

Поступила в редакцию
6 августа 1977 г.

Литература

- [1] G.Shirane, Y.Yamada. Phys. Rev., 177, 858, 1969.
- [2] P.A. Fleury, J.F.Scott, J.M.Worlock. Phys. Rev. Lett., 21, 16, 1968.
- [3] Ч.Барта, А.А.Каплянский, В.В.Кулаков, Ю.Ф.Марков. Письма в ЖЭТФ, 21, 121, 1975; Solid State Comm., 21, 1023, 1977.
- [4] Ч.Барта, А.А.Каплянский, В.В.Кулаков, Б.З.Малкин, Ю.Ф.Марков. ЖЭТФ, 70, 1429, 1976.
- [5] A.A.Maradudin. Solid State Physics, 18, 273, 1966; 19, 1, 1966; Перевод: А.А.Мараудин, " Дефекты и колебательный спектр кристаллов", М., изд. Мир, 1968.
- [6] И.М.Сильвестрова, Ч.Барта, Г.Ф.Добржанский, Л.М.Беляев, Ю.В.Писаревский. Кристаллография, 20, 359, 1975.
- [7] Т.И.Максимова, А.И.Стеханов, Э.В.Числер. ФТТ, 7, 1881, 1965.