

Н-И S-ОБРАЗНЫЕ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ВАХ) КЛАСТЕРНОЙ СВЕРХРЕШЕТКИ ТЕЛЛУРА В ЦЕОЛИТЕ ТИПА X

*В.Н.Богомолов, А.И.Задорожний, Т.М.Павлова,
В.П.Петрановский, В.Л.Подхалюзин, А.Л.Холкин*

В кубическую решетку полостей цеолита типа X, используемого в качестве матрицы, введен Te по 16 и по 23 атома на каждую полость. В первом случае проводимость кристалла $\sigma \sim 10^{-5} \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$, а ВАХ имеет вид серии последовательных по полю всплесков тока. При 23 атомах на полость контакт между кластерами лучше, что приводит к $\sigma \sim 10^{-1} \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$, а ВАХ выглядит как серия S-образных участков. Предполагается, что в первом случае в поле происходит резонансное туннелирование между уровнями кластеров в соседних полостях, а во втором – пробой между минизонами теллура, возникшими от модуляции матрицей цеолита.

В программе создания новых материалов для электроники важное место занимают сверхрешетки с нелинейными ВАХ [1]. Использование цеолитов в качестве матриц с правильными решетками полостей или каналов атомных размеров, в которых можно получать трехмерные системы кластеров или нитей, дает возможность конструировать новые типы твердых тел — нитяные и кластерные кристаллы (сверхрешетки) более чувствительные к внешним воздействиям, чем обычные кристаллы [2]. На рис. 1 показана одна большая полость цеолита типа X (фазазита). Диаметр полости $\sim 13\text{ \AA}$, диаметр окон 8 — 9 \AA . Из таких полостей образуется решетка типа алмаза с постоянной 24,6 \AA . В каждой




Рис. 1. ВАХ кластерного кристалла $\text{Na}_x\text{Te}_{23}$, полученная на прямоугольных импульсах длительностью 600 нсек в режиме источника тока при $T = 293\text{K}$. Ветви "а" и "б" соответствуют переднему и заднему фронтам импульса. В левом верхнем углу показано строение большой полости в цеолите типа X

большой полости можно плотно разместить до 23 атомов теллура. Такие кластеры Te_{23} будут соприкасаться друг с другом через окна, образуя трехмерный массив теллура, объемно промодулированный диэлектрической матрицей цеолита. Если в качестве матрицы используют цеолит NiNaX , где часть Na^+ на стенах полостей замещена на Ni^{++} , и ввести в нее теллур под давлением 5 — 6 кбар из расплава, то число атомов в кластерах, определенное по плотности монокристаллов действительно близко к предельному и составляет 22 — 23. Такой монокристалл имеет проводимость $\sigma \sim 10^{-1} \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$ при $T = 300\text{K}$, что близко к проводимости исходного массивного теллура. ВАХ таких кристаллов имеют вид серии S-образных участков (рис. 1). Характеристика на рис. 1 получена на монокристаллах размером 0,2 мм контактным способом в режиме источника тока на прямоугольных импульсах, длительностью 600 нсек. Ветвь "а", имеющая серию S-образных участков снята по переднему фронту импульса и таким образом представляет ВАХ на импульсах 150 нсек.

В отличие от массивного Te S-образные ВАХ наблюдаются в широком температурном интервале 77 — 373 K, критические значения токов и полей на порядок ниже, имеется не один, а серия S-образных участ-

ков. В рамках представлений о механизме S-образных ВАХ массивного теллура [3], можно предполагать, что в случае кластерного кристалла NiNaXTe_{23} ВАХ есть результат расщепления энергетического спектра массивного теллура под действием объемной модуляции матрицей цеолита на серию минизон, между которыми и происходит пробой в электрическом поле [4].

Совершенно иная картина получается, если в качестве матрицы взять цеолит Na X. При тех же технологических условиях в чисто натриевую форму цеолита входит только по 16 атомов Te на каждую полость. 16-ти атомные кластеры образуют кластерный кристалл NaXTe_{16} со слабым взаимодействием между кластерами и проводимостью $\sigma \sim \sim 10^{-5} \Omega^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$ при $T = 280\text{K}$. ВАХ такого кристалла показана на рис. 2. Характеристика получена на отдельных прямоугольных импульсах длительностью ~ 10 мксек в режиме источника напряжения при $T = 280\text{K}$ с использованием двух галлиевых контактов.




Рис. 2. ВАХ кластерного кристалла NaXTe_{16} , полученная на отдельных прямоугольных импульсах длительностью ~ 10 мксек в режиме источника напряжения при $T = 280\text{K}$. В левом верхнем углу показана температурная зависимость проводимости кристалла NaXTe_{16} в поле $E = 10^3 \text{ В}/\text{см}$

Учитывая, что в этом случае кластеры Te_{16} можно рассматривать как хорошо локализованные микрочастицы, всплески тока на рис.2 могут трактоваться как результат резонансных туннельных переходов,

когда под действием поля совмещаются уровни соседних кластеров. Полагая среднее расстояние между центрами кластеров $\sim 12 \text{ \AA}$ и $E = 10^3 \text{ В/см}$ получается расстояние между уровнями в кластере $\Delta \sim 10^{-4} \text{ эВ}$ в предположении однородного распределения поля по кристаллу. Однако в среде, обладающей внутренними неустойчивостями возможно образование неоднородностей, тогда величина Δ будет большее.

Подобные ВАХ со всплесками тока наблюдаются лишь при температурах ниже комнатной. Температурная зависимость проводимости представлена в левом верхнем углу рис. 2. С ростом температуры в области $273 \text{ K} < T < 293 \text{ K}$ у кристаллов NaXTe_{16} наблюдается резкое увеличение проводимости. В низкоомном состоянии т. е. при $T > 293 \text{ K}$ ВАХ носят преимущественно S-образный характер.

Структура микрокластеров Te_{23} и Te_{16} и механизм их контакта друг с другом, равно как и структура всего кристалла, пока не известны, но рассматривая поведение NaXTe_{16} необходимо учитывать два обстоятельства. Те, как и другие халькогены, может образовывать как цепочечные, так и кольцевые конструкции и эти тенденции борются с необходимостью локализации в полостях заданной геометрии. У 16-ти атомного кластера в полости еще есть достаточно места, чтобы в зависимости от температуры, например, могла реализоваться та или иная конфигурация. Так в очень хорошо изолированных друг от друга полостях цеолита NaA теллур существует в виде необычной кольцевой модификации Te_8 [5] и ведет себя как диэлектрик.

Таким образом, вид ВАХ кластерных кристаллов теллура в матрицах цеолита типа X (трехмерных сверхрешеток) зависит от степени локализации кластеров и механизма проводимости системы.

Физико-технический институт
им. А.Ф.Иоффе
Академии наук СССР

Поступила в редакцию
14 февраля 1980 г.

Литература

- [1] Л.В.Келдыш. ФТТ, 4, 2265, 1962.
- [2] В.Н.Богомолов. УФН, 124, 171, 1978.
- [3] W. Hoerstel, R. Link, R. Neubert. Phys. Stat. Sol (a), 19, 451, 1973.
- [4] В.Н.Богомолов, А.И.Задорожний, Т.М. Павлова, В.П. Петрановский. Письма в ЖТФ, 5, 1335, 1979.
- [5] В.Н.Богомолов, А.И.Задорожний, В.П.Петрановский, А.В.Фокин, С.В.Холодкович. Письма в ЖЭТФ, 29, 411, 1973.